

ARDEX A 31

PRIMERFRITT FINSPACKEL

ARDEX A 31

HANDSPACKEL

0-5 MM

GOLV/VÄGG/TAK

INOMHUS

- PRIMERFRI PÅ CEMENTBASERADE UNDERLAG
- BELÄGGNINGSBAR EFTER 2 TIMMAR
- FINSPACKLING I OFFENTLIG MILJÖ



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX A 31

FINKORNIGT SNABBSPACKEL

Finspackling och reparationer av mindre håligheter och ojämnheter i underlaget före mattläggning. Kan användas i bostadsmiljö och offentlig miljö. Sugande betongunderlag och gamla spackelmassor behöver ej primas.

EGENSKAPER

ARDEX A 31 har ARDURAPIDEFFEKT, dvs. den härdar snabbt och binder allt blandningsvatten. ARDEX A 31 är gångbar efter ca 40 minuter och beläggningsbar efter ca 2 timmar vid 20°C.

TEKNISKA DATA

Blandingsförhållande:	3,7 liter vatten till 12,5 kg pulver
Densitet:	1,5 kg/liter
Densitet (blandat):	ca 1,9 kg/liter
Materialförbrukning:	ca 1,25 kg/m ² /mm
Bearbetningstid:	Ca 20 minuter (20°C)
Gångbar:	Efter ca 40 minuter (20°C)
Beläggningsbar/monterbar:	Ca 2 timmar (20°C)
Beläggningssbar med ARDEX TÄTSKIKT:	Ca 24 timmar (20°C)
Tryckhållfasthet:	1 dygn 17 N/mm ² 7 dygn 20 N/mm ² 28 dygn 30 N/mm ²
Böjdraghållfasthet:	1 dygn 4 N/mm ² 7 dygn 4,5 N/mm ² 28 dygn 6,5 N/mm ²
Förpackning:	Säckar á 12,5 kg
Lagring:	Förvaras torrt. 12 månader i öppnad förpackning.
Artikelnr:	31212
EAN-nummer:	5703193312121

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare:

