

ARDEX A 34 MIX ARDEX A 35 MIX SNABB BETONG INOMHUS

ARDEX A 34 MIX
FIN BETONG

ARDEX A 35 MIX
GROV BETONG

SNABBETONG
GOLV
INOMHUS

- BELÄGGNINGSBAR EFTER 24 TIMMAR
- FAST OCH FLYTANDE KONSTRUKTION
 - SNABBT GÅNGBAR



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX A 34 MIX

FIN ROTBETONG

ARDEX A 35 MIX

GROV ROTBETONG

ARDEX A 34 MIX Fin och ARDEX A 35 MIX Grov är en färdigblandad snabbslipsats (endast vatten tillsäts) för gjutningar i fasta och flytande konstruktioner i bostäder, kontor m m. För gjutningar av t ex badrumsgolv, uppgjutningar av golvnivåer, grövre i- och pågjutningar, maskin-fundament m m. Kan användas för ingjutning av el- och vattenvärmslingor.

ARDEX A 34 MIX Fin och ARDEX A 35 MIX Grov kan läggas i fast konstruktion på betong eller användas för gjutning av flytande konstruktioner.



ARDEX INNOVATION GÖR DIG OBEROENDE AV DEN RELATIVA LUFTFUKTIGHETEN!

Ardurapid-produkterna behöver inte torr luft för att bli beläggningsbara eftersom inget vatten skall "avdunsta".

Innovationen "ARDURAPID-EFFEKTEN" innebär att blandningsvattnet binds i produkten när den torkar. Därför kan vi, och endast vi, alltid garantera våra beläggningstider oavsett RF och lagtjocklek. En innovation vi fortfarande är ensamma om.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	A 34 MIX: 2,0 liter vatten till 25 kg pulver A 35 MIX: 1,8 liter vatten till 25 kg pulver
Densitet:	1,8 kg/liter
Densitet (blandad):	ca 2,0 kg/liter
Bearbetningstid:	ca 60 minuter (20°C)
Gångbar:	ca 3 timmar (20°C)
Beläggningsbar:	ca 24 timmar (20°C)
Materialåtgång:	ca 18,5 kg/m ² /cm. En 25 kg säck ger ca 13,5 liter bruk
Tryckhållfasthet:	A 34 MIX 1 dygn: 23 N/mm ² 7 dygn: 30 N/mm ² 28 dygn: 32 N/mm ² A 35 MIX 1 dygn: 23 N/mm ² 7 dygn: 28 N/mm ² 28 dygn: 32 N/mm ²
Böjdraghållfasthet:	1 dygn: 4 N/mm ² 7 dygn: 5 N/mm ² 28 dygn: 6 N/mm ²
Förpackning:	Säckar á 25 kg
Lagring:	Förvaras torrt. Se anvisningar på förpackningen
Artikelnr:	A 34 MIX 34225 A 35 MIX 35226
EAN-nummer:	A 34 MIX 5703193342258 A 35 MIX 5703193352264

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se



Din ARDEX återförsäljare: