



ARDEX A 55 FÖR SNABBJOBBS

ARDEX A 55

SNABBFLYT

0-10 MM

GOLV

INOMHUS

- BELÄGGNINGSKLAR EFTER CA 1 TIMME
- PRIMERFRI I 90% AV FALLEN VID RENOVERING
- OPTIMAL TILL RENOVERINGSARBETEN



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX A 55

SNABBAVJÄMNING

Vårt snabbaste flytspackel för reparations- och renoveringsarbeten. För bostäder, butiker och offentlig miljö. Sugande betongunderlag och gamla spackelmassor behöver ej primas. Kan läggas på betong, cement, anhydrit och klinkerbeläggningar.



Läggning av parkett direkt på den spacklade ytan och applicering av tätskikt före keramisk beläggning kan utföras först efter 24 timmar. Vid läggning av flytande trägolv hänvisas till trägolvlleverantörens anvisningar.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	6,5 liter vatten till 25 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 3,25 delar pulver
Densitet:	1,2 kg/liter
Densitet (blandad):	1,9 kg/liter
Materialförbrukning:	1,5 kg/m ² /mm
Bearbetningstid:	ca 15 minuter (20°C)
Gångbar:	ca 1 timme (20°C)
Beläggningsbar:	ca 1 timme (20°C) oavsett lagtjocklek.
Tryckhållfasthet:	1 dygn: 20 N/mm ² 7 dygn: 30 N/mm ² 28 dygn: 35 N/mm ²
Böjdraghållfasthet:	1 dygn: 6 N/mm ² 7 dygn: 8 N/mm ² 28 dygn: 10 N/mm ²
Kultryckhållfasthet:	1 dygn: 40 N/mm ² 7 dygn: 45 N/mm ² 28 dygn: 50 N/mm ²
Förpackning:	Säckar á 25 kg
Lagring:	Förvaras torrt. Se anvisningar på förpackningen
Artikelnr:	55225
EAN-nummer:	5703193552251

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare:

