

ARDEX A 950

LAGA OBEGRÄNSAT TJOCKT

ARDEX A 950

PUTS

OBEGRÄNSAD

LAGTJOCKLEK

VÄGG/TAK

INOMHUS



- FYLLER UT VÄL SAMT KAN FILTAS OCH EFTERGLÄTTAS
- SPÄNNINGSFATTIG OAVSETT LAGTJOCKLEK
- PLATTSÄTTNINGSBAR EFTER CA 2 TIMMAR



NÄR DU HAR
BRÄTTOM!!!



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX A 950

SNABBT PUTSLAGNINGSBRUK

ARDEX A 950 är en snabbputs för lagning av hål och andra skador samt bättring och spackling av vägg- och takytor. ARDEX A 950 är ett bra underlag för plattsättning och andra typer av beläggningar. Endast för användning inomhus.



ARDEX A 950 är ett pulver bestående av specialcement, lätta fyllnadsmaterial och dispersionsplast. Pulvret blandas med vatten till ett smidigt fast bruk. Den härdade putsen är spänningsfattig och diffusionsöppen. ARDEX A 950 har ARDURAPIDEFFEKT, dvs. den härdar snabbt och den binder allt blandningsvatten.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	7,75 liter vatten till 25 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 3 delar pulver
Densitet:	1,1 kg/liter
Densitet (blandad):	ca 1,4 kg/liter
Materialförbrukning:	ca 1,1 kg/m ² /mm
Bearbetningstid:	ca 30 minuter (20°C)
Gångbar:	ca 2 timmar (20°C)
Beläggningsbar:	Plattsättning efter ca 2 timmar. Natursten, tätskikt och övriga ytmaterial efter 24 timmar. (20°C)
Tryckhållfasthet:	1 dygn: 6 N/mm ² 7 dygn: 10 N/mm ² 28 dygn: 12 N/mm ²
Böjdraghållfasthet:	1 dygn: 2 N/mm ² 7 dygn: 3 N/mm ² 28 dygn: 4 N/mm ²
Förpackning:	Säckar á 25 kg
Lagring:	Förvaras torrt. Se anvisningar på förpackningen
Artikelnr:	95525
EAN-nummer:	4024705561716

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se



Din ARDEX återförsäljare: