

ARDEX D 22

KAKELLIM

VÄGG

INOMHUS

# ARDEX D 22

## FÄRDIGBLANDAT KAKELLIM



- TILL LIMNING AV KAKEL OCH ISOLERPLATTOR PÅ VÄGGAR
  - ÄVEN PÅ VÄGGAR I VÅTUTRYMMEN
  - FÄRDIG ATT ANVÄNDA



PÅ SÄKRA GRUNDER



# ARDEX D 22

## FÄRDIGBLANDAT KAKELLIM

För montering av kakel, klinker, granitkeramik, mosaik, glas samt montering av isolerplattor. Kan användas på vägg i våtutrymmen. Smidig med bra häng och vidhäftning. Dryg. Vid användande av ARDEX D 22 skall antingen underlaget eller plattan vara sugande. Perfekt att använda ovanför handfat, spis och diskbänk.

Uppfyller D2-kraven enligt EN 12004.

### ARBETSSÄTT

ARDEX D 22 påförs underlaget med den släta sidan av en bredtandad spackel, som därefter vänds och trycks genom brukslagret. Plattans storlek och baksidans utseende bestämmer vilken tandstorlek som väljs, normalt 4-10 mm. Det är viktigt att hela plattans baksida uppnår full täckning. Det får inte påföras bruk på större yta än att plattorna hinner monteras innan bruket börjar torka på ytan.

Vid plattsättningen ska plattan tryckas och vridas på plats i bruket. Det går normalt att korrigera en platta inom 15-20 min efter att plattan är monterad.

### TEKNISKA DATA:

<b>Densitet:</b>	1,2 kg/liter
<b>Materialförbrukning:</b>	Vid släta underlag 3x3x3 mm fixkam ca 1,1 kg/m <sup>2</sup> 6x6x6 mm fixkam ca 2,0 kg/m <sup>2</sup> 8x8x8 mm fixkam ca 2,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Läggningstid:</b>	ca 30 minuter (20°C)
<b>Monteringstid:</b>	ca 15-20 minuter (20°C)
<b>Fogbar:</b>	Efter uttorkning ca 24 timmar (20°C)
<b>Vidhäftningshållfasthet:</b>	Efter 28 dagar ca > 1,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Förpackning:</b>	Plastburk á 5 kg
<b>Lagring:</b>	12 månader. Lagras i obruten originalförpackning. Skall förvaras frostfritt i torra utrymmen.
<b>Artikelnr:</b>	22305
<b>EAN-nummer:</b>	5703193223052

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

---

Din ARDEX återförsäljare:

