

# ARDEX K 14

## SUVERÄNT TUNNFLYT

ARDEX K 14

FLYTSPACKEL

0-10 MM

GOLV

INOMHUS

- BELÄGGNINGSBAR EFTER 24 TIMMAR
  - OPTIMALA FLYTEGENSKAPER
  - MYCKET LÅGA EMISSIONER
  - KAN PUMPAS



PÅ SÄKRA GRUNDER



# ARDEX K 14

## FINKORNIG AVJÄMNINGSMASSA

ARDEX K 14 är en cementbaserad finkornig självutjämnande avjämningsmassa som ger en spänningsfattig och mycket jämn samt slät yta. ARDEX K 14 används i t ex bostäder, offentliga lokaler med normal belastning och i industrier med lätt belastning. Använd ARDEX K 14 vid avjämnning och upprättning av undergolv med mindre nivåskillnader upp till 10 mm.

Kan användas på råbetong, pågjutningar av cement och anhydrit, terrazzo samt på klinkerbeläggningar.

### NÅGRA NÖJDA ANVÄNDARE

**Jag och min bror** spacklar 3.000 kvm på två dagar inklusive dammsugning och primning.  
*Robban, Ekens Golv, Stockholm*

**Färdig yta direkt** före mattläggning. Lätt att lägga tunt, ända ner till noll.  
*Janne, Orsa Golvservice, Orsa*

**Den flyter så bra** att det inte går att bygga fall. Jag ger den högsta betyg. Oslagbar när jag skall plana av betonggolv. Lätt att lägga tunt.  
*Olle, Lindome Kakel, Lindome*

**Vårt mål var att få en slät yta direkt** för att därefter kunna lägga stora granitkeramikplattor 300 x 600 mm direkt. Minsta vågighet syns direkt! Lättarbetat, smidigt spackel som flyter perfekt.  
*Kenneth, Byggtjänst Bredaryd.*

### TEKNISKA DATA:

<b>Blandingsförhållande:</b>	Avjämnning: 5,75 liter vatten till 25 kg pulver
<b>Volymdelar:</b>	1 del vatten till 3,75 delar pulver
<b>Densitet:</b>	1,2 kg/liter
<b>Densitet (blandat):</b>	ca 1,9 kg/liter
<b>Materialförbrukning:</b>	ca 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Bearbetningstid:</b>	Ca 30 minuter vid 20°C
<b>Gångbar:</b>	ca 3 timmar efter läggning vid 20°C
<b>Beläggningsbar vid 20°C:</b>	Upp till 10 mm 24 timmar
<b>Tryckhållfasthet:</b>	1 dygn 13 N/mm <sup>2</sup> 7 dygn 22 N/mm <sup>2</sup> 28 dygn 27 N/mm <sup>2</sup>
<b>Böjdraghållfasthet:</b>	1 dygn 3,5 N/mm <sup>2</sup> 7 dygn 6 N/mm <sup>2</sup> 28 dygn 8 N/mm <sup>2</sup>
<b>Kultryckhållfasthet:</b>	1 dygn 40 N/mm <sup>2</sup> 7 dygn 45 N/mm <sup>2</sup> 28 dygn 50 N/mm <sup>2</sup>
<b>Förpackning:</b>	Säckar á 25 kg
<b>Lagring:</b>	Förvaras torrt. 12 månader i oöppnad förpackning
<b>Artikelnr:</b>	14225
<b>EAN-nummer:</b>	5703193142254

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se



11-2017

Din ARDEX återförsäljare: