

# ARDEX K 15 ALLROUND

ARDEX K 15

AVJÄMNINGSMASSA

0-10 MM

GOLV

INOMHUS

- FÖRBÄTTRADE FLYTEGENSKAPER OCH MINDRE ÅTGÅNG
  - SPÄNNINGSFATTIG
  - TÅL STOLSHJUL



PÅ SÄKRA GRUNDER



## ARDEX K 15 NY

### CEMENTBASERAD AVJÄMNINGSMASSA

ARDEX K15 NY är en finkornig, cementbaserad allround-avjämningsmassa. Den är spänningsfattig och ger en mycket jämn och slät yta.

ARDEX K 15 NY används i t ex bostäder, offentliga lokaler med normal belastning och i industrier med lätt belastning. Använd ARDEX K 15 NY vid avjämnning och upprättning av undergol, mindre nivåskillnader upp till 10 mm. Kan användas på råbetong, pågjutningar av cement och anhydrit, terrazzo samt på kakel- och klinkerbeläggningar.



- Tål stolshjul
- Cementbaserad avjämningsmassa
- Förbättrade flytegenskaper och mindre åtgång
- Spänningsfattig
- Pumpbar
- Med ARDURAPIDEFFEKT

#### TEKNISKA DATA:

<b>Blandningsförhållande:</b>	6,25 liter vatten till 25 kg pulver som motsvarar
<b>Volymdelar:</b>	1 del vatten till 3,5 delar pulver
<b>Densitet:</b>	1,2 kg/liter
<b>Densitet (blandat):</b>	ca 1,8 kg/liter
<b>Materialförbrukning:</b>	ca 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Bearbetningstid:</b>	Ca 30 minuter vid 20°C
<b>Gångbar:</b>	ca 2 timmar efter läggning vid 20°C
<b>Beläggingsbar:</b>	24 timmar efter läggning vid 20°C
<b>Tryckhållfasthet:</b>	1 dygn: 15 N/mm <sup>2</sup> 3 dygn: 20 N/mm <sup>2</sup> 7 dygn: 25 N/mm <sup>2</sup> 28 dygn: 30 N/mm <sup>2</sup>
<b>Böjdraghållfasthet:</b>	1 dygn: 5 N/mm <sup>2</sup> 3 dygn: 3 N/mm <sup>2</sup> 7 dygn: 7 N/mm <sup>2</sup> 28 dygn: 10 N/mm <sup>2</sup>
<b>Kultryckhållfasthet:</b>	1 dygn: 40 N/mm <sup>2</sup> 7 dygn: 55 N/mm <sup>2</sup> 28 dygn: 60 N/mm <sup>2</sup>
<b>Emballage:</b>	Säckar á 25 kg
<b>Lagring:</b>	Förvaras torrt. 12 månader i oöppnad förpackning
<b>Artikelnummer:</b>	15226
<b>EAN-nummer:</b>	5703193152277

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare:

