



ARDEX K 301 MIX

CEMENTBASERAD AVJÄMNINGSMASSA

**ARDEX
K 301 MIX**

**AVJÄMNINGSMASSA
4-30 MM**

GOLV

INOM/UTOMHUS

- GARAGEGOLV, INDUSTRIGOLV, POOLBOTTEN
- SNABBT GÅNG- OCH BELÄGGNINGSBAR
- FROSTBESTÄNDIG, PUMPBAR



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX K 301 MIX

CEMENTBASERAD AVJÄMNINGSMASSA FÖR SPACKLING INOM- OCH UTOMHUS

ARDEX K 301 MIX kan användas för spackling, upprätning och utjämning av golvytor och håligheter. ARDEX K 301MIX kan användas på betong och cementslipsatser på balkonger, terrasser och källare med tillskjutande fukt. Industri- och produktionslokaler. Våtrum, konstant vattenbelastade ytor t.ex. en poolbotten.

ARDEX K 301 MIX är godkänd för golvvärme. **OBS!** Dubbdäck kan skada ytan. För avjämning och spackling före epoxibeläggning ska ARDEX K 301 användas



- Garagegolv
- Industriegolv
- Poolbotten
- Frostbeständig
- Pumpbar
- Snabbt gång- och beläggningsbar
- Vid tillskjutande fukt

TEKNISKA DATA:

Blandingsförhållande:	4,6 liter vatten till 25 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 3,75 delar pulver
Densitet (blandat):	ca 2,0 kg/liter
Materialförbrukning:	ca 1,7 kg/m ² /mm
Bearbetningstid:	ca 30 minuter vid 20°C
Gångbar:	ca 2-3 timmar efter läggning vid 20°C
Beläggningsbar vid 20°C:	Efter uttorkning vilket vid 20°C och 65% RF (OBS! Kontrollera alltid) innebär ungefär: 2 dgr vid 5 mm lagtjocklek 5 dgr vid 10 mm lagtjocklek 7 dgr vid 20 mm lagtjocklek 10 dgr vid 30 mm lagtjocklek
Tryckhållfasthet:	1 dygn 4 N/mm ² 7 dygn 18 N/mm ² 28 dygn 25 N/mm ²
Böjdraghållfasthet:	1 dygn 1,5 N/mm ² 7 dygn 3,5 N/mm ² 28 dygn 6,0 N/mm ²
Tål kontorstolshjul:	Ja
Lämpligt för golvvärme:	Ja
Frostbeständig:	Ja
Förpackning:	Säckar á 25 kg
Lagring:	Förvaras torrt. 12 månader i öppnad förpackning.
Artikelnr:	30228
EAN-nummer:	5703193302283

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se



Din ARDEX återförsäljare: