

ARDEX K 5

PRIMERFRI & BLIXTSNABB

ARDEX K 5

HANDSPACKEL

0-4 MM

GOLV/VÄGG/TAK

INOMHUS

- BELÄGGNINGSBAR EFTER 30 MINUTER
 - PRIMNING EJ NÖDVÄNDIG
 - FÖR SNABBA LAGNINGAR



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX K 5

FINKORNIGT SNABBFINSPACKEL

För snabba lagningar och nivåspacklingar, mattuppvik, skarvspacklingar och finspacklingar vid snabbjobb. På t ex betong, spånskivor, gamla spackelmassor och limrester som sitter fast ordentligt. Redan efter 15 minuter är ytan gångbar. Dessutom primerfri.



SJ tjänade mycket pengar när entreprenören lagade golven i vagnarna med ARDEX K 5. Tack vare minimala driftsstopp per vagn.



ARDEX INNOVATION GÖR DIG OBEROENDE AV DEN RELATIVA LUFTFUKTIGHETEN!

Ardurapid-produkterna behöver inte torr luft för att bli beläggningsbara eftersom inget vatten skall "avdunsta".

Innovationen "ARDURAPID-EFFEKTEN" innebär att blandningsvattnet binds i produkten när den torkar. Därför kan vi, och endast vi, alltid garantera våra beläggningstider oavsett RF och lagtjocklek. En innovation vi fortfarande är ensamma om.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	1,65 liter vatten till 5 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 3,5 delar pulver
Densitet:	0,86 kg/liter
Densitet (blandad):	ca 1,5 kg/liter
Materialförbrukning:	ca 1,2 kg/m ² /mm Innehållet i en 5 kg förpackning räcker till ca 4,4 m ² vid 1 mm lagtjocklek
Bearbetningstid:	ca 5 min (20°C)
Gångbar:	ca 30 minuter (20°C)
Beläggningsbar:	ca 30 minuter (20°C)
Förpackning:	Säckar á 5 kg
Lagring:	Förvaras torrt. Se anvisningar på förpackningen

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare:

