

ARDEX K 70

GER JÄMN OCH SLÄT YTA

ARDEX K 70

AVJÄMNINGSMASSA

3-30 MM

GOLV

INOMHUS

- SJÄLVUTJÄMNANDE OCH SPÄNNINGSFATTIG
- BELÄGGNINGSBAR EFTER 24 TIMMAR
- KAN PUMPAS



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX K 70

SPÄNNINGSFATTIG AVJÄMNINGSMASSA

ARDEX K 70 används för skiktjocklekar 3-30 mm i t ex bostäder, offentliga lokaler med normal belastning och industrier med lätt belastning.

ARDEX K 70 är en cementbaserad självutjämnande avjämningsmassa med låg egenspanning. Används vid avjämnning av undergolv med stora nivåskillnader. Kan användas på råbetong, pågjutningar av cement och anhydrit, terrazzo samt kakel- och klinkerbeläggningar.

Endast för användning inomhus.

- Självutjämnande och spänningsfattig
- Beläggningsbar efter 24 timmar
- Lämplig till elvärmegolv
- Kan pumpas
- Med ARDURAPIDEFFEKT

TEKNISKA DATA:

Blandingsförhållande:	ca 5,0 liter vatten till 25 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 4,0 delar pulver
Densitet:	1,3 kg/liter
Densitet (blandad):	ca 2,0 kg/liter
Materialförbrukning:	ca 1,7 kg/m ² /mm
Bearbetningstid:	Ca 20 minuter vid 20°C
Gångbar:	ca 3 timmar efter läggning vid 20°C
Beläggningsbar vid 20°C:	24 timmar
Tryckhållfasthet:	1 dygn: 13 N/mm ² 7 dygn: 20 N/mm ² 28 dygn: 27 N/mm ²
Böjdraghållfasthet:	1 dygn: 4 N/mm ² 7 dygn: 6 N/mm ² 28 dygn: 7 N/mm ²
Kultryckhållfasthet:	1 dygn: 50 N/mm ² 7 dygn: 60 N/mm ² 28 dygn: 70 N/mm ²
Förpackning:	Säckar á 25 kg
Lagring:	Förvaras torrt. 12 månader i öppnad förpackning
Artikelnummer:	70225
EAN-nummer:	5703193702250

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare:

