

ARDEX K 80 FÖR INDUSTRI

ARDEX K 80

AVJÄMNINGSMASSA

5-50 MM

GOLV

INOMHUS

- TILL SLITSKIKT I LAGER OCH INDUSTRILOKALER
 - SJÄLVUTJÄMNANDE
 - SPÄNNINGSFATTIG
 - PLASTFÖRSTÄRKT



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX K 80

SJÄLVUTJÄMNANDE GROVAVJÄMNING

Använd ARDEX K 80 vid avjämning och upprätning på råbetong, pågjutningar av cement och anhydrit, klinkerbeläggningar samt andra bärkraftiga underlag. Kan läggas på betong, cement eller klinkerbeläggningar. En plastförstärkt, grovkornig, spänningsfattig massa. Kan alltid beläggas med diffusionöppna beläggningar efter 24 timmar oavsett lagtjocklek. Endast för användning inomhus.

Ej vid tillskjutande fukt.



ARDEX K 80 är lämpligt som slitskikt i lager och industri-miljö samt liknande offentliga miljöer. Klarar trucktrafik. Kan användas som underlag till epoxi.



ARDEX INNOVATION GÖR DIG OBEROENDE AV DEN RELATIVA LUFTFUKTIGHETEN!

Ardurapid-produkterna behöver inte torr luft för att bli beläggningsbara eftersom inget vatten skall "avdunsta".

Innovationen "ARDURAPID-EFFEKTEN" innebär att blandningsvattnet binds i produkten när den torkar. Därför kan vi, och endast vi, alltid garantera våra beläggningstider oavsett RF och lagtjocklek. En innovation vi fortfarande är ensamma om.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	4,75-5,0 liter vatten till 25 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 4 delar pulver
Densitet:	1,3 kg/liter
Densitet (blandad):	ca 2,0 kg/liter
Materialförbrukning:	ca 1,65 kg/m ² /mm
Bearbetningstid:	ca 30 minuter (20°C)
Gångbar:	ca 2 timmar (20°C)
Beläggningsbar:	Diffusionsöppna beläggningar: ca 24 timmar (20°C) Diffusionstäta beläggningar: upp till 10 mm ca 24 tim (20°C) upp till 30 mm ca 3 dagar (20°C) upp till 50 mm ca 7 dagar (20°C)
Tryckhållfasthet:	1 dygn: 14 N/mm ² 7 dygn: 20 N/mm ² 28 dygn: 32 N/mm ²
Böjdraghållfasthet:	1 dygn: 3,8 N/mm ² 7 dygn: 5,8 N/mm ² 28 dygn: 9,0 N/mm ²
Kultryckhållfasthet:	1 dygn: 60 N/mm ² 7 dygn: 65 N/mm ² 28 dygn: 90 N/mm ²
Förpackning:	Säckar á 25 kg
Lagring:	Förvaras torrt. Se anvisningar på förpackningen

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare:

