

ARDEX MG MARMORFOG

ARDEX MG

FOGMASSA

0-8 MM


GOLV/VÄGG

INOMHUS

- INGEN MISSFÄRGNING AV FUKTKÄNSLIG MARMOR
- INGEN MISSFÄRGNING AV LJUS MARMOR
 - REPAR EJ PLATTOR AV NATURSTEN
 - SNABBT BELASTNINGSBAR
 - HÖG FYLLNADSFÖRMÅGA



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX MG

MARMORFOG

ARDEX MG används till fogning av plattor där det finns risk för missfärgning av plattorna, t ex juramarmor, kristallinisk marmor och annan känslig natursten.

Tack vare ARDURAPIDEFFEKTEN är fogen snabbhärdande och snabbtorkande och därmed hinner plattorna ej missfärgas. Snabbt belastningsbar. Hög fyllnadsförmåga. Repar ej plattorna.

EGENSKAPER

Cementbaserat torrbruk. Vid uppblandning med vatten erhålls ett smidigt, pastaliknande fogbruk. Fogmassan är mycket lättarbetad, bränner ej fast, fyller ut fogarna bra och ger god vidhäftning i plattorna utan att spricka.

FINNS I FÖLJANDE FÄRGER



*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivning avvika.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	1,5 liter vatten till 5 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 2½ delar pulver
Densitet:	1,3 kg/liter
Densitet (blandad):	1,9 kg/liter
Materialförbrukning:	Vid fogbredd på 3 mm och fogdjup på 5 mm Plattor på 30 x 30 cm ca 0,20 kg/m ² Plattor på 15 x 15 cm ca 0,30 kg/m ² Plattor på 10 x 10 cm ca 0,45 kg m ²
Bearbetningstid:	ca 30 minuter (20°C)
Gångbar:	ca 1,5 timme efter fogning (20°C)
Kultryckhållfasthet:	Efter 1 dygn 40 N/mm ² Efter 3 dygn 60 N/mm ² Efter 7 dygn 70 N/mm ² Efter 28 dygn 80 N/mm ²
Förpackning:	Säckar á 5 kg
Lagring:	Förvaras torrt. Se anvisningar på förpackningen.

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se



07-2018

Din ARDEX återförsäljare: