

# ARDEX WA EPOXIFOGMASSA

ARDEX WA

FOGMASSA

2-15 MM

GOLV/VÄGG

INOM- /UTOMHUS

- TÅL STORA BELASTNINGAR
- HÖG FYLLNADSFÖRMÅGA
- KEMIKALIEBESTÄNDIG
- TAR EJ UPP SMUTS



PÅ SÄKRA GRUNDER



# ARDEX WA

## EPOXIFOGMASSA


ARDEX WA är en tvåkomponents fogmassa som finns i färgerna grå, vit och silvergrå. ARDEX WA används till fogning keramiska plattor, syrafasta klinker, glasmosaik, keramiskmosaik och spaltklinker. ARDEX WA vit fogmassa kan även användas som fästmassa till genomskinlig glasmosaik och porcelanmosaik. ARDEX WA används när cementbaserade fogmassor inte har tillräckligt hög mekanisk och/eller kemisk resistensförmåga t ex slakterier, bryggerier, mejerier, storkök, silos, stall, pooler badanläggningar och biltvätthallar.

### KEMIKALIEBESTÄNDIGHET

ARDEX WA är efter härdning beständig mot saltlösningar, lut samt ett flertal mineraliska och organiska syror och organiska.

Närmare information hittar du på produktbladet.

### FINNS I FÖLJANDE FÄRGER



Vit\*



Grå\*



Silvergrå\*

\*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivning avvika.

### TEKNISKA DATA:

<b>Blandningsförhållande:</b>	Ges av förpackningsstorlekarna. Förpackningen med härdaren töms i den förpackningen med baspastan.
<b>Densitet:</b>	1,5 kg/liter
<b>Materialförbrukning:</b>	Vid fogbredd på 3 mm och fogdjup på 5 mm Plattor 15 x 15 cm ca 0,30 kg/m <sup>2</sup> Plattor 10 x 10 cm ca 0,45 kg m <sup>2</sup> Plattor 5 x 5 cm ca 0,90 kg m <sup>2</sup>
<b>Bearbetningstid:</b>	ca 80 minuter (20°C)
<b>Läggningstid:</b>	ca 80 minuter (20°C)
<b>Korrigeringsstid:</b>	ca 80 minuter (20°C)
<b>Gångbar:</b>	ca 12 timmar efter fogning (20°C)
<b>Fogning:</b>	golv 12 timmar (20°C) vägg 12 timmar (20°C)
<b>Förpackning:</b>	Hink 4 kg
<b>Lagring:</b>	Förvaras torrt. Se anvisningar på förpackningen.

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

---

Din ARDEX återförsäljare:

