

# ARDEX X 701 F

## FLEXIBELT, ALLROUND

ARDEX X 701 F

GOLV/VÄGG  
INOM-/UTOMHUS

- GOD BEARBETNING MED OPTIMAL HÄNGFÖRMÅGA
  - VATTEN- OCH FROSTBESTÄNDIG
  - SÄTT PLATTOR UTAN FOGSNÖRE
    - CEMENTBASERAT
    - KLASS 3 FIX



PÅ SÄKRA GRUNDER



# ARDEX X 701 F

## FLEXIBELT PLATTSÄTTNINGSBRUK

ARDEX X 701 F kan användas på golv och vägg i torra och våta utrymmen vid limning av plattor, klinker, granitkeramik, mosaik av glas och porcelan, natursten (ej marmor) samt limning av lättare isolerings- och fasadplattor.

ARDEX X 701 F används på underlag av lättklinkerblock och betong äldre än ca 3 mån (klass 3 BBV:s branschregler), lättbetong, cementputs, kalk-cementputs, gips, anhydrit, gipsskivor, simbassänger samt befintliga platt- och klinkerbeläggningar. Lämplig för värmegolv.

För användning inom- och utomhus.



### TEKNISKA DATA:

<b>Blandningsförhållande:</b>	11 liter vatten till 25 kg pulver som motsvarar
<b>Volymdelar:</b>	1 del vatten, 2 delar pulver
<b>Densitet:</b>	1,1 kg/liter
<b>Densitet (blandad):</b>	ca 1,5 kg/liter
<b>Materialförbrukning:</b>	Vid släta underlag med kvadratisk tandspackel: 4x4x4 mm ca 1,6 kg/m <sup>2</sup> 6x6x6 mm ca 2,2 kg/m <sup>2</sup> 8x8x8 mm ca 2,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Bearbetningstid:</b>	ca 5 timmar (20°C)
<b>Läggningstid:</b>	ca 30 minuter (20°C)
<b>Korrigeringsstid:</b>	ca 20 minuter (20°C)
<b>Gångbar:</b>	ca 24 timmar (20°C)
<b>Fogning:</b>	vägg ca 8 timmar (20°C) golv ca 24 timmar (20°C)
<b>Vidhäftningshållfasthet:</b>	28 dygn (klinker) torr: ca 1,0–1,5 N/mm <sup>2</sup> våt: ca 1,0–1,5 N/mm <sup>2</sup> växling frost/tö: ca 1,0–1,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Förpackning:</b>	Säck 25 kg
<b>Lagring:</b>	Förvaras torrt. 12 månader i oöppnad förpackning.
<b>Artikelnr:</b>	70327
<b>EAN-nummer:</b>	5703193703271

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se



Din ARDEX återförsäljare: