

# ARDEX X 77 W

## MICROTEC FLEXFIX, VITT

ARDEX X 77 W

FLEXFIX

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS

- FÖR KERAMIK MED LÅG VATTENABSORPTION
- UPPFYLLER C2 KRAV ENLIGT EN 12004
- VATTEN- OCH FROSTBESTÄNDIG
- MYCKET GOD VIDHÄFTNING
- FIBERFÖRSTÄRKT



PÅ SÄKRA GRUNDER



# ARDEX X 77 W

## MICROTEC FLEXIBELT PLATTSÄTTNINGSBROK

ARDEX X 77 W kan användas på golv och vägg i torra och våta miljöer. ARDEX X 77 W används vid limning av plattor, klinker, granitkeramik, mosaik av glas och porcelan samt limning av lättare isolerings- och fasadplattor. ARDEX X 77 W används på underlag av t ex lättklinkerblock och betong äldre än ca 3 månader (klass 3 BBV:s branschregler), lättbetong, cementputs, kalkcementputs, gips, anhydrit, gipsskivor, simbassänger samt befintliga platt- och klinker-beläggningar. Lämplig för värmegolv.



\* jämfört med standardkrav

## MICROTEKTEKNIK

Genom användning av speciella råmaterial och belagda fibrer ger den innovativa ARDEX-tekniken MICROTEC en speciell inre hållfasthet i tunnbadsskiktet och en extremt stark bindning mellan underlag och beläggning. Genom murbruksbäddens mycket höga flexibilitet kompenseras skjuvspänningar effektivt och sidospäckor i fogarna minimeras effektivt.

## TEKNISKA DATA:

<b>Blandningsförhållande:</b>	ca 5,25 liter vatten till 12,5 kg pulver
<b>Volymdelar:</b>	1 del vatten, 2,25 delar pulver
<b>Densitet:</b>	1,0 kg/liter
<b>Densitet (blandad):</b>	ca 1,6 kg/liter
<b>Materialförbrukning:</b>	Vid släta underlag med kvadratisk tandspackel 4x4x4 mm ca 1,5 kg/m <sup>2</sup> pulver 6x6x6 mm ca 2,0 kg/m <sup>2</sup> pulver 8x8x8 mm ca 2,5 kg/m <sup>2</sup> pulver
<b>Bearbetningstid:</b>	ca 3 timmar (20°C)
<b>Läggningstid:</b>	ca 60 minuter från uppblandning (20°C)
<b>Korrigerings- tid:</b>	ca 15-30 minuter (20°C)
<b>Gångbar:</b>	ca 24 timmar (20°C)
<b>Fogbar:</b>	Vägg ca 8 timmar (20°C) Golv ca 24 timmar (20°C)
<b>Vidhäftnings- hållfasthet:</b>	28 dygn (klinker) torr: ca 1,0–2,0 N/mm <sup>2</sup> våt: ca 1,0–1,5 N/mm <sup>2</sup> växling frost/tö: ca 1,0–1,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Förpackning:</b>	Säckar á 12,5 kg
<b>Lagring:</b>	Förvaras torrt. 6 månader i oöppnad förpackning.
<b>Artikelnr:</b>	77313
<b>EAN-nummer:</b>	5703193773137

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare:

