



# ARDEX R 4 RAPID

## Snabbspackel - universal

- För snabba lagningar 0 till 10 mm
- Beläggningsbar från 45 min
- Primerfri
- Med ARDURAPIDEFFEKT
- Till golv/tak/vägg



### Användningsområde

ARDEX R 4 RAPID är ett snabbt finspackel för golv, vägg och tak. För reparationer och fyllnad av håligheter och ojämnheter i underlaget före målning eller mattläggning.

ARDEX R 4 RAPID är utmärkt till utspackling av kanter, till exempel mattkanter. ARDEX R 4 RAPID är ett grundnings-/primerfritt snickerispackel. Endast för användning inomhus.

### Egenskaper

ARDEX R 4 RAPID har ARDURAPIDEFFEKT, dvs. produkten härdar snabbt och binder allt blandningsvatten. ARDEX R 4 RAPID är primerfri, spricker eller sjunker inte. ARDEX R 4 RAPID är gångbar och beläggningsbar efter ca 45–60 minuter.

### Underlaget

ARDEX R 4 RAPID kan användas på nästan alla underlag utan primer, på epoxi måste dock ytan alltid primas. Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget ska alltid avlägsnas.

Vid täta toppbeläggningar ska även underkonstruktionen vara uttorkad max 85% RF.

### Blandning

Blandningsförhållande: 0,4 liter rent kallt vatten för 1 kg ARDEX R 4 RAPID eller 1 liter rent kallt vatten för 2,5 kg ARDEX R 4 RAPID. Häll vattnet i en ren behållare och tillsätt pulvret under kraftig omröring till en klumpfri massa bildas. Det färdigblandade spacklets konsistens ska vara pasta-liknande och utan klumpar.

### Arbetsätt

ARDEX R 4 RAPID används inomhus vid temperaturer över 5°C. ARDEX R 4 RAPID kan belastas och beläggas med en tät beläggning efter 45–60 minuter vid 20°C. Lägre temperaturer förlänger angivna tider och högre temperaturer förkortar tiderna. ARDEX R 4 RAPID kan spacklas i skiktjocklekar mellan 0–10 mm.

### Observera

ARDEX R 4 RAPID kan inte användas utomhus eller i ständigt fuktbelastade utrymmen. Undvik alltför snabb uttorkning som kan uppstå som en följd av till exempel drag, solbestrålning eller användning av byggtork.

### Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

**Tekniska data**

Blandningsförhållande:	1 liter vatten till 2,5 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 2 delar pulver
Förbrukning:	ca 1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm
Bearbetningstid:	ca 15 minuter (20°C)
Målnings- och belägningsbar:	ca 45 min sugande underlag ca 60 min icke sugande underlag
Tryckhållfasthet:	28 dygn 20 MPa
Böjdraghållfasthet:	28 dygn 5,5 MPa
Förpackning:	Plastink 2,5 kg
Lagring:	Förvaras torrt. 12 mån i oöppnad förpackning
Artikelnr:	23630
EAN-nummer:	5703193045029