



ARDEX-KONSTRUKTION 22

Spackling med ARDEX K 60 på fuktigt och ytsvagt underlag.



Användningsområde: Inomhus. Boende- och offentlig miljö.

Förutsättningar: Den bärande underkonstruktionen ska vara anpassad för att klara kommande laster. Arbetet ska utföras enligt ARDEX anvisningar och gällande bygg- och branschnormer. Tillskjutande fukt får förekomma. Alla ARDEX tidsangivelser bygger på 20°C.

Underlag: Underlaget ska vara stabilt och torrt. Ytan kan dock vara något ytsvag eller kontaminerad med asfalt eller liknande skiljemedel. Underlaget kan även vara av metall. Är ytan i dåligt skick eller kraftigt kontaminerad ska en provspackling ske för att säkerställa vidhäftningen.

Primning: Primning är normalt inte nödvändig. Är underlaget av epoxi eller något annat problemunderlag, kontakta ARDEX. Använd gärna ARDEX TP 50 Distansband i golvväggvinkeln kring väggar och pelare för att minska risken för sprickbildning.

Blandning: Skaka om dispersionen innan den hålls i en ren behållare. Blanda sedan i pulvret (20 kg) i behållaren under kraftig maskinvispning till en smidig och lättflytande massa utan klumpar.

Spackling: ARDEX K 60 läggs ut på normalt sätt i skiktjocklek 3 – 10 mm. Bearbetningssiden är ca 20 minuter. Ytan är gångbar efter ca 2 timmar. Beläggningsbar – se produktbladet. Mer information finns på ardex.se.