



# ARDEX A 31 PRIMERFRITT FINSPACKEL

ARDEX A 31

HANDSPACKEL

0-5 MM

GOLV/VÄGG/TAK

INOMHUS

- PRIMERFRI PÅ CEMENTBASERADE UNDERLAG
- BELÄGGNINGSBAR EFTER 2 TIMMAR
- FINSPACKLING I OFFENTLIG MILJÖ



PÅ SÄKRA GRUNDER



# ARDEX A 31

## FINKORNIKT SNABBSPACKEL

ARDEX A 31 är ett plastförstärkt finspackel för golv, vägg, tak.

För reparationer, upprätning och finspackling av håligheter och ojämnheter. ARDEX A 31 kan användas på de flesta golvmaterial som betong, anhydrit, spånskivor keramiska plattor, golvsivor osv.

Endast för användning inomhus.



ARDEX INNOVATION GÖR DIG OBEROENDE AV DEN RELATIVA LUFTFUKTIGHETEN!

Ardurapid-produkterna behöver inte torr luft för att bli beläggningsbara eftersom inget vatten ska "avdunsta".

Ardurapid-effekten innebär att blandningsvattnet binds i produkten när den torkar. Därför kan vi alltid garantera våra beläggningsstider oavsett RF och lagtjocklek. En innovation vi fortfarande är ensamma om.

### TEKNISKA DATA

<b>Blandingsförhållande:</b>	3,7 liter vatten till 12,5 kg pulver
<b>Densitet:</b>	1,5 kg/liter
<b>Densitet (blandat):</b>	ca 1,9 kg/liter
<b>Materialförbrukning:</b>	ca 1,25 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Bearbetningstid:</b>	Ca 20 minuter (20°C)
<b>Gångbar:</b>	Efter ca 40 minuter (20°C)
<b>Beläggningsbar/monterbar:</b>	Ca 2 timmar (20°C)
<b>Beläggningssbar med ARDEX TÄTSKIKT:</b>	Ca 24 timmar (20°C)
<b>Tryckhållfasthet:</b>	1 dygn 17 N/mm <sup>2</sup> 7 dygn 20 N/mm <sup>2</sup> 28 dygn 30 N/mm <sup>2</sup>
<b>Böjdraghållfasthet:</b>	1 dygn 4 N/mm <sup>2</sup> 7 dygn 4,5 N/mm <sup>2</sup> 28 dygn 6,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Förpackning:</b>	Säckar á 12,5 kg
<b>Lagring:</b>	Förvaras torrt. 12 månader i oöppnad förpackning.
<b>Artikelnr:</b>	31406
<b>EAN-nummer:</b>	5703193312121

ARDEX AB

Staffans väg 6A

92 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: