

ARDEX A 46 REPARATIONSBRUK

ARDEX A 46

REPARATIONSBRUK

2-30 MM

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS

- SNABBT GÅNG- OCH BELASTNINGSBAR
- LAGNING AV TRAPPNOSAR UTOMHUS
- PERFEKT FÖR FALLBYGGNAD



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX A 46

REPARATIONSBRUK

Med ARDEX A 46 har du ett riktigt bra reparationsbruk för lagning av trappnosar och socklar utomhus. ARDEX A 46 kan du också använda för lagning/reparationer innan Du flyter med ARDEX K 301. ARDEX A 46 blir, liksom ARDEX K 301, en självklar produkt i ARDEX System för renovering av källare, t.ex. som fallbyggnadsbruk.



ARDEX A 46 Reparationsbruk

- Cementbaserat handspackel.
- För spackling och utjämning av hål, ojämnheter, sprickor, svackor på golv och vägg.
- För fallspackling och upprätning av golv och väggytor i lagtjocklek från 2-30 mm.
- Enkel bearbetning, kan glättas och filtas.
- Frost- och vägsaltbeständigt.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	3-3,5 liter vatten till 12,5 kg pulver som motsvarar		
Volymdelar:	1 del vatten till 3 delar pulver		
Densitet:	1,3 kg/liter		
Densitet (blandad):	ca 1,8 kg/liter		
Materialförbrukning:	ca 1,4 kg/m ² /mm		
Bearbetningstid:	ca 15 -20 minuter (20°C)		
Gångbar:	ca 2-3 timmar (20°C)		
Beläggningsbar:	Ej fuktkänsliga beläggningar efter ca 1 dygn (20°C)		
Målning, coating	Efter uttorkning: Upp till 5 mm ca 2 dagar Upp till 10 mm ca 5 dagar Upp till 20 mm ca 7 dagar Upp till 30 mm ca 10 dagar		
Tryckhållfasthet:	1 dygn: 10 N/mm ²	7 dygn: 15 N/mm ²	28 dygn: 20 N/mm ²
Böjdraghållfasthet:	1 dygn: 2 N/mm ²	7 dygn: 4 N/mm ²	28 dygn: 6 N/mm ²
Dragstyrka	Efter ca 1 dygn >1,5 N/mm ²		
pH värde	I upprört tillstånd ca 12		
Förpackning:	Säckar á 12,5 kg		
Lagring:	Förvaras torrt. Se anvisningar på förpackningen.		
Artikelnummer:	31417		
EAN-nummer:	5703193462123		

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: