

ARDEX GK

SNABBHÄRDANDE FOG UTOMHUS

ARDEX GK

FOGMASSA

från 4 MM

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS

- GROVKORNIG, SNABBHÄRDANDE
- SNABBT BELASTNINGSBAR
- HÖG FYLLNADSFÖRMÅGA



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX GK

SNABBHÄRDANDE FOG UTOMHUS

ARDEX GK är en grovkornig, snabbhärdande fogmassa som kan användas i torra och våta miljöer för breda fogar på vägg och golv. Används till fogning av keramiska plattor med en profilerad rå yta, glasbetong, natursten och klinker. I t ex duschar, badrum, toaletter eller kök. Används ej till marmor.

EGENSKAPER

Cementbaserat torrbruk. Vid uppblandning med vatten erhålls ett smidigt, pastalikt, grovkornig fogmassa. Bruket är mycket lättarbetat, bränner ej fast, fyller ut fogarna bra och ger god vidhäftning i plattorna utan att spricka.

FINNS I FÖLJANDE FÄRGER



Grå*



Antracit*

*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivning avvika.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	4 liter vatten till 25 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 4 ¼ delar pulver
Densitet:	1,5 kg/liter
Densitet (blandad):	2,2 kg/liter
Materialförbrukning:	Vid fogbredd på 10 mm och fogdjup på 5 mm Plattor på 30 x 30 cm ca 0,6 kg/m ² Plattor på 15 x 15 cm ca 1,3 kg/m ² Plattor på 10 x 10 cm ca 2,0 kg m ²
Bearbetningstid:	ca 30 minuter (20°C)
Gångbar:	ca 1 ½ timme efter fogning (20°C)
Kultryckhållfasthet:	Efter 1 dygn 40 N/mm ² Efter 3 dygn 60 N/mm ² Efter 7 dygn 80 N/mm ² Efter 28 dygn 100 N/mm ²
Förpackning:	Säck 25 kg
Lagring:	Förvaras torrt. Se anvisningar på förpackningen



ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: