

ARDEX S 28 NEW

# ARDEX S 28 NEW

## MICROTEC FÄSTMASSA FÖR STORFORMAT

NATURSTENSFIX  
GOLV/VÄGG  
INOMHUS

- FÖR LIMNING AV NATURSTEN-, TERRAKOTTA- SAMT KLINKER- OCH GRANITKERAMIK I STORFORMAT
- FÖRHINDRAR MISSFÄRGNINGAR, DEFORMATIONER OCH UTFÄLLNINGAR PÅ NATURSTEN OCH TERRAKOTTAPLATTOR



PÅ SÄKRA GRUNDER



# ARDEX S 28 NEW


## MICROTEC FÄSTMASSA FÖR STORFORMAT

Har en blöt och plastificerad konsistens som ger 100% täckning av plattan. När tunnskikt- eller mellanskiktmetoden används förhindrar S 28 NEW missfärgningar och utfällningar vid läggning av natursten, cement- och terrakottaplattor.

För läggning av natursten, betongsten och terrakottaplattor m.m. Idealisk vid läggning av storformatsplattor av granitkeramik- och stengodsplattor.

För läggning av plattor och klinker på underlag som betong och murverk (minst 3 månader) samt lättbetong, kalkcementputs, cementputs, gipsputs, anhydrit, gipsskivor, kalciumsilikatskivor och existerande platt- och klinkerbeläggningar.

Lämpar sig väl för golv med golvwärme. Inomhus på golv och vägg.



Underlagets beskaffenhet och plattans sort, storlek och baksida bestämmer storleken på spackelns tandning.

Vid läggning av stora plattor kan det vara nödvändigt att påföra fästmassa både på baksidan av plattan och på själva underlaget (dubbellimning).

### TEKNISKA DATA:

<b>Blandningsförhållande och volymdelar:</b>	Golv: Ca 7,5-9,0 liter vatten till 25 kg pulver. Vägg: Ca 7,0-8,0 liter vatten till 25 kg pulver
<b>Densitet:</b>	1,1 kg/liter
<b>Densitet (blandad):</b>	ca 1,4 kg/liter
<b>Materialförbrukning (pulver):</b>	Vid släta underlag med kvadratisk tandspackel: 6x6x6 mm: 1,9 kg/m <sup>2</sup> 8x8x8 mm: 2,4 kg/m <sup>2</sup> 10x10x10 mm: 2,9 kg/m <sup>2</sup>
<b>Bearbetningstid:</b>	ca 75 minuter (20°C)
<b>Läggningstid:</b>	ca 30 minuter (20°C)
<b>Korrigeringsstid:</b>	ca 20 minuter (20°C)
<b>Gång-/fogbar:</b>	ca 4 timmar (20°C)
<b>Förpackning:</b>	Säckar á 25 kg
<b>Lagring:</b>	Förvaras torrt i 12 månader i öppnad förpackning
<b>Artikelnr:</b>	22498
<b>EAN-nummer:</b>	5703193224981

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: