

ARDEX A 38 MIX

FÄRDIG SOLTERRASS PÅ EN DAG

ARDEX A 38 MIX

SNABBETONG

GOLV

INOM-/UTOMHUS



KI 08.00 GJUTNING



KI 12.00 PLATTSÄTTNING



KI 14.00 FOGNING



KI 16.00 KLART

HUR ÄR DET MÖJLIGT?

Det handlar om produktutveckling i världsklass. ARDEX A 38 MIX består av särskilt utvalda råvaror, en extremt balanserad kurva av ballast och en speciell cementblandning som kräver mindre vatten än traditionell betong. Det medför att betongen får en extremt liten och snabb krympning. Därför kan du lägga klinker utomhus redan efter 4 timmar.

Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanen märkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX A 38 MIX

SNABB BETONG UTOMHUS OCH I FUKTIG MILJÖ

För framställning av rotbetong, till pågjutningar i flytande eller fast konstruktion. Där det krävs snabb styrkeutveckling. Frostbeständig. ARDEX A 38 MIX är ett färdigblandat specialcement. ARDEX A 38 MIX kan användas till både fasta och flytande konstruktioner.

ARDEX A 38 MIX kan läggas i minst 20 mm, i fast kontakt på betong eller som flytande konstruktion i minst 35 mm, 45 mm för keramik, på PE-folie eller Geotextil.

ARDEX A 38 är snabbt gångbar och kan plattsättas redan efter 4 timmar oavsett lagtjocklek. Trä- och textilgolv kan läggas efter 48 timmar vid 10°C och RF < 70 %.

ARDEX A 38 MIX kan användas till ingjutning av vatten- eller elburen golvvärme. ARDEX A 38 MIX kan användas inom- och utomhus samt i ständigt vattenbelastade miljöer.



- Beläggningsbar efter 4 timmar
- Färdigblandad betong
- Prisbelönt innovation

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	2 liter vatten till 25 kg pulver		
Materialförbrukning	22 kg pulver/m ² /cm		
Bearbetningstid:	ca 60 minuter (20°C)		
Beläggningsbar:	Gångbar efter 2-3 timmar och kan plattsättas efter ca 4 timmar		
Lagtjocklek:	Fast konstruktion på betong: minst 10 mm. Flytande konstruktion: Inomhus minst 35 mm på geotextil. Utomhus minst 50 mm på geotextil.		
Tryckhållfasthet:	1 dygn 35 Mpa	3 dygn 40 Mpa	28 dygn 45 Mpa
Förpackning:	Säckar á 25 kg		
Lagringstid:	12 månader i torra utrymmen i öppnad förpackning		
Artikelnummer:	31412		
EAN-nummer	5703193382261		

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: