

ARDEX AM 100 SNABBHÄRDANDE GROVPUTS

ARDEX AM 100

SNABBPUTS

5-50 MM

VÄGG

INOM-/UTOMHUS

- SKIKTTJOCKLEKAR FRÅN 5-50 MM I EN ARBETSOMGÅNG
- PUTSA DIREKT PÅ BETONG
- PUTSA SMYGAR

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkt byggande



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX AM 100

SNABBPUTS

Lagning, bättring och putsning i tunna och tjocka skikt på väggar. Kan användas i torra och våta utrymmen. För avjämning i t ex pooler före plattsättning samt för putsning av badrumsväggar.

ARDEX AM 100 passar vid snabba reparationer och avjämningar av väggar före plattsättning i alla typer av miljöer. Torra såväl som våta, ute som inne, som t ex toaletter, kök m m. Passar även i badrum för avjämning och fallbyggnad på golv före plattsättning.

Klar för plattsättning efter ca 2 timmar, gäller inte fuktkänslig natursten. Mycket lämplig för murning av glasblock (se separat broschyr).



Då ARDEX AM 100 kan läggas upp till 50 mm i en arbetsgång passar den perfekt för fönstersmygar.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	5,25-5,5 liter vatten till 25 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 3,25 delar pulver
Densitet:	1,4 kg/liter
Densitet (blandad):	ca 1,7 kg/liter
Materialförbrukning:	ca 1,4 kg/m ² /mm
Bearbetningstid:	ca 30-40 minuter (20°C)
Plattsättningsbar utan tätskikt:	ca 2 timmar (20°C), ej fuktkänslig natursten
Gångbar.	ca 2 timmar (20°C)
Tryckhållfasthet:	1 dygn: 5 Mpa 7 dygn: 10 Mpa 28 dygn: 15 Mpa
Förpackning:	Säckar á 25 kg
Lagring:	Förvaras torrt. Se anvisningar på förpackningen
Artikelnr:	31430
EAN-nummer:	5703193001254

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: