

ARDEX K 70

GER EN JÄMN OCH SLÄT YTA

ARDEX K 70

AVJÄMNINGSMASSA

3-30 MM

GOLV

INOMHUS

- SPÄNNINGSFATTIG LÄMPLIG FÖR GOLVSPÅNSKIVOR
 - BELÄGGNINGSBAR EFTER 24 TIMMAR
 - INNEHÅLLER INGET FARLIGT KVARTSDAMM
 - FÖR FALLBYGGNAD

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX K 70

SPÄNNINGSFATTIG AVJÄMNINGSMASSA

ARDEX K 70 används för skiktjocklekar 3-30 mm i t ex bostäder, offentliga lokaler med normal belastning och industrier med lätt belastning.

ARDEX K 70 är en cementbaserad självtjämnande avjämningsmassa med låg egenspanning. Används vid avjämnning av undergolv med stora nivåskillnader. Kan användas på råbetong, pågjutningar av cement och anhydrit, terrazzo samt kakel- och klinkerbeläggningar.

Endast för användning inomhus, ej vid tillskjutande fukt.

- Spänningsfattig lämplig för träbaserade underlag
- Beläggningsbar efter 24 timmar
- Lämplig till elvärmegolv
- Kan pumpas
- För fallbyggnad
- Tillsammans med ARDEX E 25 godkänd som underlag för epoxi
- Med ARDURAPID-EFFEKT

TEKNISKA DATA:

Blandingsförhållande:	ca 5,0 liter vatten till 25 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 4,0 delar pulver
Densitet:	1,3 kg/liter
Densitet (blandad):	ca 2,0 kg/liter
Materialförbrukning:	ca 1,7 kg/m ² /mm
Bearbetningstid:	Ca 20 minuter vid 20°C
Gångbar:	ca 3 timmar efter läggning vid 20°C
Beläggningsbar vid 20°C:	24 timmar
Tryckhållfasthet:	1 dygn: 13 N/mm ² 7 dygn: 20 N/mm ² 28 dygn: 27 N/mm ²
Böjdraghållfasthet:	1 dygn: 4 N/mm ² 7 dygn: 6 N/mm ² 28 dygn: 7 N/mm ²
Förpackning:	Säckar á 25 kg
Lagring:	Förvaras torrt. 12 månader i oöppnad förpackning
Artikelnummer:	31459
EAN-nummer:	5703193702250

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: