

ARDEX N 23 W

SNABBHÄRDANDE NATURSTENSFIX

ARDEX N 23 W

NATURSTENSFIX,
VITT
GOLV/VÄGG
INOMHUS



- FIBERFÖRSTÄRKT CEMENTBASERAD VIT FÄSTMASSA
- ARDURAPID-EFFEKT SÄKERSTÄLLER SNABB TORKNING
- FÖRHINDRAR MISSFÄRGNING OCH UTFÄLLNING

Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanen märkt byggande



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX N 23 W

SNABBHÄRDANDE NATURSTENSFIX, VITT

Inomhus på väggar och golv. För sättning och läggning av ljusa och genomskinliga naturstensplattor t.ex. marmor och annan natursten med genomskinlig karaktär.

Förhindrar missfärgningar och utfällningar vid läggning av natursten, cement- och terrakottaplattor när tunnskikt- eller mellanskiktmetod används. För läggning av granitkeramik- och stengodsplattor. För läggning av plattor och klinker på underlag som betong och murverk (minst 3 månader).

Lämpar sig väl för betonggolv med golvvärme.

OBS! I duschar ska ARDEX X 32 användas.



Samma sten lagd med en vanlig fästmassa till höger och med N 23 W till vänster.

Den kristallinska vattenbindningen binder allt blandningsvatten på kort tid. Därför reduceras inte bara missfärgning utan den förhindras helt vid användning av produkter med ARDURAPID-EFFEKT.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande och volymdelar:	ca 6,6–7 liter vatten till 20 kg motsvarar 1 del vatten till 2½ delar pulver.
Densitet:	1,2 kg/liter
Densitet (blandad):	ca 1,4 kg/liter
Materialförbrukning (pulver):	Vid släta underlag med kvadratisk tandspackel: 4x4x4 mm: 1,4 kg/m ² 6x6x6 mm: 1,9 kg/m ² 8x8x8 mm: 2,4 kg/m ²
Bearbetningstid:	ca 45-60 minuter (20°C)
Läggningstid:	ca 30 minuter (20°C)
Korrigeringsstid:	ca 15 minuter (20°C)
Fogning:	ca 2 timmar (20°C)
Förpackning:	Säckar á 20 kg
Lagring:	Förvaras torrt i 12 månader i öppnad förpackning
Artikelnr:	31708
EAN-nummer:	5703193233204

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: