

ARDEX RG12 1-6

KEMIKALIEBESTÄNDIG

ARDEX
RG12 1-6

FOGMASSA
1-6 MM
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS

- FÖR HÖG MEKANISK BELASTNING
 - KEMIKALIEBESTÄNDIG
 - LÄTT ATT BEARBETA

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkt byggande



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX RG12 1-6

2-KOMPONENT EPOXIFOG, FIN

Används till fogning av kakel, syrafasta klinker, spaltklinker samt glas- och porslinsmosaik. Kan användas inom- och utomhus på golv och väggar. Passar särskilt till slakterier, mejerier, storkök, bryggerier, sockerfabriker, silor, stall och simhallar samt andra områden där det uppstår kemiska eller höga mekaniska belastningar.



- För hög mekanisk belastning
- Kemikaliebeständig
- Lätt att bearbeta
- Till fogbredder 1–6 mm

TEKNISKA DATA:

Materialförbrukning vid fogning:	Vid plattor med fogbredd 3 mm och fogdjup 5 mm 30 x 60 cm ca 0,13 kg/m ² 20 x 20 cm ca 0,25 kg/m ² 10 x 10 cm ca 0,50 kg/m ² 5 x 5 cm ca 1,0 kg/m ²
Materialförbrukning vid plattsättning:	3 mm ca 1,3 kg/m ² 6 mm ca 2,5 kg/m ² 8 mm ca 3,1 kg/m ²
Bearbetningstid:	Ca 60 minuter (20°C)
Gångbar:	Ca 12 timmar (20°C)
EMI code:	EC 1 PLUS - Mycket låga emissioner
Belastning:	ARDEX RG 12 kan belastas mekaniskt efter en härdningstid på 24 timmar. Den är kemikalieresistent efter 7 dagar vid 18-20 °C.
Förpackning:	Hink 4 kg
Lagring/förvaring	Ca 12 månader i oöppnad originalförpackning, i ett torrt rum. Tillverkningsmånaden kan läsas ut ur de två första siffrorna i batcnumret och tillverkningsåret av den tredje siffran. Burkarna skall alltid förvaras stående.

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: