

ARDEX WA EPOXIFÄSTMASSA

ARDEX WA

FÄSTMASSA

GOLV/VÄGG

INOM- /UTOMHUS

- TÅL STORA BELASTNINGAR
- KEMIKALIEBESTÄNDIG
- GOD HÄNGFÖRMÅGA



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX WA

EPOXIFÄSTMASSA

ARDEX WA är en tvåkomponents fästmassa som används till lagging och sättning av keramiska plattor, syrafasta klinker, mosaik och spaltklinker. Används när cementbaserade bruk inte har tillräckligt hög mekanisk och/eller kemisk resistensförmåga, t ex i slakterier, bryggerier, mejerier, storkök, silos, stall, pooler, badanläggningar och biltvättanläggningar.



KEMIKALIEBESTÄNDIGHET

ARDEX WA är efter härdning beständig mot saltlösningar, lut samt ett flertal mineraliska och organiska syror. Den glatta, täta och färgbeständiga ytan gulnar eller mörknar ej. Den tar inte upp smuts och är beständig mot hushålls- och bassängrengöringsmedel.

Full kemikaliebeständighet uppnås efter 7 dygn.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	Den uppmätta härdaren hålls i den uppmätta baspastan och blandas
Densitet:	1,5 kg/liter
Materialförbrukning:	Beroende på underlaget med kvadratisk tandspackel: 4x4x4 mm ca 1,8-2,2 kg/m ² 6x6x6 mm ca 2,7-3,1 kg/m ²
Bearbetningstid:	ca 60 minuter (20°C)
Läggningstid:	ca 60 minuter (20°C)
Korrigeringsstid:	ca 60 minuter (20°C)
Gångbar:	ca 12 timmar (20°C)
Fogning:	golv 12 timmar (20°C) vägg 12 timmar (20°C)
Kemikalieresistent:	Efter 7 dygn (20°C)
Vidhäftningshållfasthet:	28 dygn >2,5 N/mm ²
Böjdraghållfasthet:	1 dygn: 35 N/mm ² 28 dygn: 43 N/mm ²
Förpackning:	Hink 4 kg
Lagring:	I torra utrymmen. Förpackningen får ej lagras lutande. Kan lagras i obruten förpackning 1 år. Öppnad burk ska återförslutas väl. Om pastan har styvnat under lagringen har det ingen inverkan på brukets kvalitet, bruket mjuknar vid uppvärmning.
Artikelnr:	23132
EAN-nummer:	5703193103040

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: