

ARDEX X 32 FÖR NATURSTEN

ARDEX X 32

FLEXFIX

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS



- FÖR LÄGGNING AV NATURSTEN, CEMENTSTEN, TERRAKOTTA OCH GRANITKERAMIK
- SNABBHÄRDANDE MED FULLSTÄNDIG VATTENBINDNING
- ANVÄNDS TILL PLATTOR MED VARIERANDE TJOCKLEK

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkt byggande



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX X 32

FÖRHINDRAR MISSFÄRGNING OCH UTFÄLLNINGAR

Till montering av natursten som marmor, juramarmor, granit, kvartsit, skiffer samt plattor och klinker av terrakotta, granitkeramik och liknande. Till montering av bl.a. kalibrerad natursten lagd med tunnbadsmetoden med en tandspackel med tandstorlek på minst 8 mm.

Till läggning av kalibrerad och okalibrerad natursten lagd i mellanbadsmetoden i lagtjocklekar mellan 5 och 20 mm. Till läggning av stora naturstensplattor med varierande tjocklek lagda med tjockbadsmetoden i lagtjocklekar mellan 10 och 30 mm.



Vattenavvisande och väderbeständig flexibel fix för natursten som förhindrar missfärgning och utfällning. Bruket härdar hydrauliskt med fullständig kristallinisk vattenbindning.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande och volymdelar:	Golv: Ca 8-8,5 liter vatten till 25kg ARDEX X 32; motsvarar 1 del vatten till 2,75 delar pulver. Vägg: Ca 7,5 liter vatten till 25 kg ARDEX X 32; motsvarar 1 del vatten till 3 delar pulver
Densitet:	1,1 kg/liter
Densitet (blandad):	ca 1,6 kg/liter
Materialförbrukning (pulver):	Tunnbadsmetoden vid släta underlag med kvadratisk tandspackel: 8x8x8 mm ca 3,3 kg/m ² Mellan- eller tjockbadsmetoden ca 1,2 kg pulver/m ² och mm
Bearbetningstid:	ca 60 minuter (20°C)
Läggningstid:	ca 20 minuter (20°C)
Korrigeringstid:	ca 20 minuter (20°C)
Fogning:	Vägg: ca 3 timmar (20°C) Golv: ca 3 timmar (20°C)
Vidhäftningshållfasthet:	28 dygn (klinker) torr: ca 1,0-2,0 N/mm ² Våt: ca 1,0-1,5 N/mm ² Varm: ca 1,0-2,0 N/mm ² växling frost/tö: ca 1,0-1,5 N/mm ²
Förpackning:	Säckar á 25 kg
Lagring:	Förvaras torrt i 12 månader i öppnad förpackning
Artikelnr:	31474
EAN-nummer:	5703193323257

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: