

ARDEX X 701 F

FLEXIBELT, ALLROUND

ARDEX X 701 F

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS

- GOD BEARBETNING MED OPTIMAL HÄNGFÖRMÅGA
- SÄTT PLATTOR UTAN FOGSNÖRE
- KLASS 3 FÄSTMASSA

Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanen märkt byggande



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX X 701 F

FLEXIBELT PLATTSÄTTNINGSBROK

ARDEX X 701 F kan användas på golv och vägg i torra och våta utrymmen vid limning av plattor, klinker, granitkeramik, mosaik av glas och porcelan, ej fukt känslig natursten (ej marmor) samt limning av lättare isolerings- och fasadplattor.

ARDEX X 701 F används på underlag av lättklinkerblock och betong äldre än ca 3 mån (klass 3 BBV:s branschregler), lättbetong, cementputs, kalk-cementputs, gips, anhydrit, gipsskivor, simbassänger samt befintliga platt- och klinkerbeläggningar. Lämplig för värmegolv.

För användning inom- och utomhus.



TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	11 liter vatten till 25 kg pulver som motsvarar
Volymdelar:	1 del vatten, 2 delar pulver
Densitet:	1,1 kg/liter
Densitet (blandad):	ca 1,5 kg/liter
Materialförbrukning:	Vid släta underlag med kvadratisk tandspackel: 4x4x4 mm ca 1,6 kg/m ² 6x6x6 mm ca 2,2 kg/m ² 8x8x8 mm ca 2,5 kg/m ²
Bearbetningstid:	ca 5 timmar (20°C)
Läggningstid:	ca 30 minuter (20°C)
Korrigeringsstid:	ca 20 minuter (20°C)
Gångbar:	ca 24 timmar (20°C)
Fogning:	vägg ca 8 timmar (20°C) golv ca 24 timmar (20°C)
Vidhäftningshållfasthet:	28 dygn (klinker) torr: ca 1,0–1,5 N/mm ² våt: ca 1,0–1,5 N/mm ² växling frost/tö: ca 1,0–1,5 N/mm ²
Förpackning:	Säck 25 kg
Lagring:	Förvaras torrt. 12 månader i oöppnad förpackning.
Artikelnr:	31476
EAN-nummer:	5703193703271

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: