ARDEX X 77
FÖR KERAMIK MED LÅG VATTENABSORPTION

ARDEX X 77

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS

- EXTREMT BRA HÄNG
- UPPFYLLER C2 KRAV ENLIGT EN 12004
- FIBERFÖRSTÄRKT

Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanen märkt byggande

PRIMER FRITT

BASTA

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX X 77

MICROTEC FLEXIBELT PLATTSÄTTNINGSBRUK

ARDEX X 77 kan användas inom- och utomhus på golv och vägg i torra och våta miljöer vid limning av plattor, klinker, granitkeramik, mosaik av glas och porcelan samt limning av lättare isolerings- och fasadplattor.

Produkten är vatten- och frostbeständig och har mycket god vidhäftning.

ARDEX X 77 används på underlag av t ex lättklinkerblock och betong äldre än ca 3 månader (klass 3 BBV:s branschregler), lättbetong, cementputs, kalkcementputs, gips, anhydrit, gipsskivor, simbassänger samt befintliga platt- och klinkerbeläggningar. Lämplig för värmegolv.

* jämfört med standardkrav

MICROTECTEKNIK

Genom användning av speciella råmaterial och belagda fibrer ger den innovativa ARDEX-tekniken MICROTEC en speciell inre hållfasthet i tunnbäddsskiktet och en extremt stark bindning mellan underlag och beläggning. Genom murbruksbäddens mycket höga flexibilitet kompenseras skjuvspänningar effektivt och sidosprickor i fogarna minimeras effektivt.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	8,8 liter vatten till 20 kg pulver som motsvarar
Volymdelar:	1 del vatten, 2 1/4 delar pulver
Densitet:	1,0 kg/liter
Densitet (blandad):	ca 1,5 kg/liter
Materialförbrukning:	Vid släta underlag med kvadratisk tandspackel: 4x4x4 mm ca 1,1 kg/m² 6x6x6 mm ca 1,6 kg/m² 8x8x8 mm ca 2,2 kg/m²
Bearbetningstid:	ca 3 timmar (20°C)
Läggningstid:	ca 60 minuter från uppblandning (20°C)
Korrigeringstid:	ca 15-30 minuter (20°C)
Gångbar:	ca 24 timmar (20°C)
Fogning:	vägg ca 8 timmar (20°C) golv ca 24 timmar (20°C)
Vidhäftningshållfasthet:	28 dygn (klinker) torr: ca 1,0–2,0 N/mm² våt: ca 1,0–1,5 N/mm² växling frost/tö: ca 1,0–1,5 N/mm²
Förpackning:	Säckar á 5 kg, 12,5 kg, 20 kg
Lagring:	Förvaras torrt. 12 månader i oöppnad förpackning
Artikelnr:	5 kg 31477 20 kg 31709 12,5 kg 31478
EAN-nummer:	5 kg 5703193773052 20 kg 5703193773205 12,5 kg 5703193773144

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: